



NOS ESPECIALIZAMOS EN LA INSTALACIÓN DE PISOS EPÓXICOS INDUSTRIALES, contando con más de 25 años en el mercado. Nuestros servicios incluyen tanto instalación de pisos epóxicos nuevos así como reparaciones y mantenimiento en pisos existentes. Además contamos con venta de producto para instalación personal.

EPOXI MULTIPROPÓSITO DE ALTOS SÓLIDOS DE SECADO RÁPIDO

APLICACIONES

Sobre estructuras de acero y hormigón en instalaciones industriales, puentes, exterior de depósitos, contenedores, depósitos de aceite, tuberías, cubiertas y demás zonas sujetas a condensación, alta humedad, exposición marina y otros tipos de exposición.



TOLERANTE A SUPERFICIES LIGERAMENTE HÚMEDAS.



EXCELENTE ADHERENCIA

Sobre acero, hormigón, aluminio, galvanizado y cerámicos.



ALTOS SÓLIDOS Y BAJO CONTENIDO EN COV.

Contiene menos disolventes por lo que necesitas menos cantidad contra la competencia, al tener bajo contenido COV es más amigable con el planeta y con el usuario.



AUTOPRIMANTE.

No ocupa de primario.

PROPIEDADES

 ACABADO	SATINADO
 COLOR	COLORES RAL Y BS.
 COMPONENTES (EN VOLUMEN)	2
 PROPORCIONES (EN VOLUMEN)	Resina 7n-171 1 Parte Cure 7n-176 1 Parte
 VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	45 minutos a 30°C 1,5 horas (20°C) y 3 horas (10°C)
 SÓLIDOS EN VOLUMEN	87% (ISO 3233) Pequeñas variaciones ($\pm 3\%$) pueden ocurrir debido al color y variaciones en el ensayo.
 PESO ESPECÍFICO	1,44 g/mL
 ESPESOR RECOMENDADO (SECO)	100 – 200 μm por capa
 Nº DE CAPAS 1 – 2	1 – 2
 RENDIMIENTO TEÓRICO	7 m ² /L a 125 μm Deben considerarse pérdidas debidas al método, irregularidades de la superficie, etc, .
 MÉTODO DE APLICACIÓN	Pistola airless y convencional
 TIEMPO DE SECADO	A 125 μm : 30°C 21°C 10°C Al tacto 30 min. 3 horas 8 horas Total 3 horas 7 horas 20 horas Curado completo 1 día 4 días 7 días Repintado (min.) 2 horas 9 horas 18 horas Repintado (max.) Ilimitado

Los tiempos de secado dependen de la temperatura del aire, del acero y ventilación.



En Servicio Mairo nos interesa saber su opinión, si desea enviarnos un mensaje o requiere información o cotización de alguno de nuestros productos y servicios por favor póngase en contacto a través de nuestros medios de comunicación.

DIRECCIÓN

PETROLEOS MEXICANOS #229
COL. LA FE. C.P. 20050
AGUASCALIENTES, AGS.

CONTACTO

TEL OFICINA: (449) 1716166
NEXTEL: 62*15*60839 (4412348)
E-MAIL: ventas@mairo.com.mx

www.mairo.com.mx